



FICHA TECNICA

DIQUE BARNIZ HIDRÓFUGO SATINADO

Código: 745.0200 **Grupo: Productos Antihumedad**

DESCRIPCIÓN	Barniz satinado al agua basado en una resina acrílica.
PROPIEDADES	* Acabado satinado alto. * Buena adherencia sobe materiales de construcción. * Transpirable al vapor de agua. * Permite ser repintado con una pintura plástica. * Hidrorrepelente
USOS	Para la impermeabilización y protección en morteros de cemento y hormigón baldosas, rasilla, terrazos, etc., tanto en exteriores como en interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero acrílico
Disolvente	Agua
Brillo	Semibrillante.
Color	Incoloro.
Contenido en sólidos	12 % en volumen. 15 % en peso
Densidad (g/cc)	1,`-
Tiempo secado a 23ºC/50% H.R.	Al tacto: 1 hora.
Repintado	Pasadas 24 horas
Rendimiento teórico	10-15 m²/Lt., en función de la rugosidad y absorción del soporte.
Espesor de película	70-100 micras húmedas. 8-12 Micras secas.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	5ºC. 35ºC
Máxima humedad relativa	85 %. No es recomendable aplicar a pleno sol ó temperaturas del soporte elevadas. Listo al uso. No es necesario realizar dilución alguna.

Útiles de Aplicación	Aplicar dos manos del producto dejando 24 horas de secado entre capa y capa.	
	Brocha/Rodillo	Pistola Airless
Disolvente	Agua	Agua
Dilución	0-10%	0-10%

Limpieza de útiles Agua.

SISTEMA DE APLICACIÓN Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación de superficies Es imprescindible que la superficie esté seca y limpia de polvo y de materiales de construcción mal adheridos. Las manchas de salitre se eliminarán con un cepillo y en seco, procurando eliminar bien todas las cristalizaciones que se hayan formado en los poros del material.
Si existen fisuras, grietas ó agujeros por donde pueda penetrar el agua han de ser reparados antes imprescindiblemente con DIQUE MASILLA DE RELLENO. Si existen microorganismos estos deben ser eliminados con DIQUE LIMPIADOR ANTIMOHO ANTIALGAS.

Superficies pintadas Para el pintado de otros materiales ó situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.



EDICIÓN 6/2005 La presente edición anula las anteriores.



Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-62 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158